


# SYMPARKETT® Bratislava, s r.o.

Kresánkova 11, 841 05 Bratislava  
Predajňa, Borská 1, Karlova Ves, Bratislava  
Obch. register Obch. súdu BA 1, vložka č. 29126/B  
Člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR



Tel.: 00421/2/ 6920 2010

Fax: 00421/2/ 6920 2012

[centrala@symparkett.sk](mailto:centrala@symparkett.sk)

[www.parkety.sk](http://www.parkety.sk)

## Návod na použitie tungový olej Waterlox

Názov:	Tungový olej Waterlox
Varianty:	Waterlox Transparent (26 % sušiny) Waterlox Gym Finish (52 % sušiny)
Výrobca:	Waterlox Coatings Corporation 9808 Meech Avenue, Cleveland, USA
Dovozca:	Symparkett Bratislava
Upozornenie:	Olejované podlahy sa <b>nesmú</b> následne udržiavať voskami, politúrami alebo inými čistiacimi prostriedkami. Čistenie sa vykonáva dobre vyžmýchanou handrou vo vedre s vlažnou vodou zmiešanou s octom /1:50/. 1 galón (3,785 l) alebo ¼ galóna (0,95 l)
Balenie:	1 galón (3,785 l) alebo ¼ galóna (0,95 l)
Spotreba:	Pri nových podlahách asi 150 – 180 ml pri aplikácii troch vrstiev.
Údržba:	Na octovou vodou vyčistenú podlahu naniesť cca 40 – 50 ml oleja podľa namáhania priestorov po 12 – 36 mesiacoch. Pri väčšom znečistení podlahy umyť mydlovou vodou a následne čistou vodou.
Čistenie nástrojov:	technickým benzínom alebo terpentínom
Likvidácia:	podľa lokálnych predpisov a zákonov štátu
Bezpečnostné pokyny:	Pred prácou a po nej použiť masťný krém na ruky, po ukončení práce umyť ruky mydlom a teplou vodou. Zabrániť priamemu kontaktu s očami, pokožkou a oblečením. Pri dotyku s očami – riadne vymyť vodou a vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou riadne umyť teplou vodou a mydlom.

	Pri nevoľnosti – opustite priestor a choďte na čerstvý Vzduch.
	Prázdne plechovky nevhadzovať do ohňa!
	Priamo nevdychovať, priestory počas i po aplikácii riadne vetrať! Počas prác nejest' a nepiť!
Horľavina:	<u>GGVS/GGVE, trieda 3.31</u>
Doba schnutia:	Každá vrstva 24 h, pri dostatočnej výmene vzduchu
Skladovanie:	V suchých priestoroch, do 25 st. C. Plechovky musia byť riadne uzatvorené, inak sa tvorí želatinová kôra.
Návod na použitie:	Riadne vybrúsenú podlahu (aspoň zrnitosťou 150) vyčistiť vysávačom a vlhkým mopom. Po vyschnutí rovnomerne naniesť olej mäkkou handrou, špachtľou, štetkou alebo aplikačným mopom. Teplota v priestore musí byť min. 15 st. C, je potrebné riadne vetrať. Plocha je pochôdzna po 12 – 18 h.
Doba spotreby:	pri originálne uzatvorenom balení: <u>bez obmedzenia</u>